


VITRAFLAM C EI120-43 DV

- 12 - 44.2 CS 50/25

<p>EI 120</p> <p>Coupe-Feu 120 minutes</p>	<p>Double vitrage composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verre multifeuilleté à intercalaires intumescents résistant au feu composé de verres extra-clairs; - Verre feuilleté avec contrôle solaire.
---	--

Caractéristiques techniques

Epaisseur	64 mm (43 / 12 Argon / 44.2 CS 50/25)
Tolérances dimensionnelles*	+/- 2 ou 3 mm
Tolérance d'épaisseur	+/- 2 mm
Poids	118 kg/m ²
Transmission Lumineuse	45%
Facteur Solaire	26%
Affaiblissement acoustique Rw (C ;Ctr)	46 (-1 ; -5) dB
Coef. Ug	1,1 W/m ² K
Résistance aux chocs NFP o8-301 / EN 12600	900 J / 1(B)1
Marquage d'identification	

*+/- 2mm jusqu'à la longueur des bords de 2 mètres ;
 +/- 3 mm au-dessus d'une longueur des bords de 2 mètres

UTILISATION INTERIEURE / EXTERIEURE

La face du vitrage comportant l'estampille Vitraflam® C doit être positionnée côté intérieur du bâtiment. Elle ne doit pas être soumise directement aux rayons ultra-violet.