

VITRAFLAM C EI120-43 DV

EI 120 Coupe-Feu 120 minutes	Double vitrage composé de : <ul style="list-style-type: none">- Verre multifeuilleté à intercalaires intumescents résistant au feu composé de verres extra-clairs;- Verre feuilleté Opale et faiblement émissif.
--	--

Caractéristiques techniques

Epaisseur	64 mm (43 / 12 Argon / 44.2 Opale FE)
Tolérances dimensionnelles*	+/- 2 ou 3 mm
Tolérance d'épaisseur	+/- 2 mm
Poids	118 kg/m ²
Transmission Lumineuse	49%
Affaiblissement acoustique Rw (C ;Ctr)	46 (-1 ; -5) dB
Coef. Ug	1,2 W/m ² K
Résistance aux chocs NFP 08-301 / EN 12600	900 J / 1(B)1
Marquage d'identification	

*+/- 2mm jusqu'à la longueur des bords de 2 mètres ;
+/- 3 mm au-dessus d'une longueur des bords de 2 mètres

UTILISATION INTERIEURE / EXTERIEURE

La face du vitrage comportant l'estampille Vitraflam® C doit être positionnée côté intérieur du bâtiment. Elle ne doit pas être soumise directement aux rayons ultra-violets.