


VITRAFLAM C EI₃₀₋₁₅ DV – 8 Air – 44.6

<p>EI 30</p> <p>Coupe-Feu 30 minutes</p>	<p>Double vitrage composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verre multifeuilleté à intercalaires intumescents résistant au feu composé de verres floats recuits; - Verre feuilleté retardateur d'effraction
---	--

Caractéristiques techniques

Epaisseur	33 mm (15 / 8 Air / 44.6)
Tolérances dimensionnelles*	+/- 2 ou 3 mm
Tolérance d'épaisseur	+/- 2 mm
Poids	57 kg/m ²
Transmission Lumineuse	78%
Affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr)	39 (0 ; -3) dB
Coef. Ug	2,8 W/m ² K
Résistance aux chocs NFP 08-301 / EN 12600	900 J (Jusqu'à 2 m ²) / 1(B)1
Résistance à l'attaque manuelle / EN 356	P5A
Marquage d'identification	

*+/- 2mm jusqu'à la longueur des bords de 2 mètres ;
+/- 3 mm au-dessus d'une longueur des bords de 2 mètres

UTILISATION INTERIEURE / EXTERIEURE

La face du vitrage comportant l'estampille Vitraflam® C doit être positionnée côté intérieur du bâtiment. Elle ne doit pas être soumise directement aux rayons ultra-violet.