


VITRAFLAM C EI60-27 VF Opale

<p>EI 60</p> <p>Coupe-Feu 60 minutes</p>	<p>Verre multifeuilleté à intercalaires intumescents résistant au feu composé de verres extra-clairs et d'un film PVB Opale</p>
---	--

Caractéristiques techniques

Epaisseur	27 mm
Tolérances dimensionnelles*	+/- 2 ou 3 mm
Tolérance d'épaisseur	+/- 2 mm
Poids	60 kg/m ²
Transmission Lumineuse	72%
Affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr)	41 (0 ; -3) dB
Coef. Ug	4,6 W/m ² K
Résistance aux chocs NFP 08-301 / EN 12600	900 J / 1(B)1
Marquage d'identification	

*+/- 2mm jusqu'à la longueur des bords de 2 mètres ;
 +/- 3 mm au-dessus d'une longueur des bords de 2 mètres

UTILISATION INTERIEURE / EXTERIEURE

La face du vitrage comportant l'estampille Vitraflam® C doit être positionnée côté intérieur du bâtiment. Elle ne doit pas être soumise directement aux rayons ultra-violets.